# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平6-14669

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

(51) Int.C1.5	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
A 0 1 1/2 1	/01E D	60E0 0D		

# 審査請求 未請求 請求項の数4(全 3 頁)

(21)出願番号	特顧平4-196094	(71)出顧人	
(22) 出願日	平成4年(1992)6月30日		アイリスオーヤマ株式会社 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号
(22) (1189) [	+A4+(1992) 0 7300	(72) 発明者	大山 健太郎
			宮城県仙台市青菜区五橋一丁目1番17号
			アイリスオーヤマ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 三好 千明


# (54) 【発明の名称】 愛がん動物用排泄物処理砂

# (57) 【要約】

[目的] 脱臭・消臭性、吸水・保水性、持ち運び・取 り扱い性、経済性の全てを満足させる。

【構成】 表面積が約600m2/g、粒径0.5~ 3. 0 mmの抗菌性ゼオライト粒1の表面に、膜厚0. 5mmのペントナイト被膜2を形成し、粒径1.5~ 4. 0 mmに造粒加工し、愛がん動物用排泄物処理砂を 構成する。その比重は0.65~0.7である。

【効果】 ベントナイト比して27%程度軽量で、持ち 運びが便利となる。ゼオライトによる優れた脱臭・消臭 性、吸水・保水性に加え、排尿時にそのペントナイト部 が膨潤してすぐに固まり、臭いを閉じ込めて完全に消臭 でき、またベントナイトによる優れた取り扱い性、経済 件も確保できる。



【特許請求の範囲】

7 【請求項1】 ゼオライト粒の表面をベントナイトで被 覆したことを特徴とする愛がん動物用排泄物処理砂。

【請求項2】 請求項1記載の愛がん動物用排泄物処理 砂にメチレンブルーを含浸させたことを特徴とする愛が ん動物用排泄物処理砂。

【請求項3】 請求項1記載の愛がん動物用排泄物処理 砂と請求項2記載の愛がん動物用排泄物処理砂とを重量 比で7:3の割合で混合した集合体からなることを特徴 とする愛がん動物用排泄物処理砂。

【請求項4】 ゼオライト粒が抗菌性ゼオライト粒であ ることを特徴とする請求項1から3にいずれか1項記載 の愛がん動物用排泄物処理砂。

### 【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【産業上の利用分野】本発明は、猫等の愛がん動物が排 泄する尿等を処理する愛がん動物用排泄物処理砂に関す る。

# [0 0 0 21

【従来の技術】従来、愛がん動物用排泄物処理砂として 20 は、ゼオライト、ベントナイト、ペーパーサンド等を使 用していた。ここに、ゼオライトは、多孔質であり、自 重の約200%の吸水量があって、アンモニアイオンを 良く吸着するので消臭力に優れている。また、ベントナ イトは、ゼオライトよりはアンモニアの消臭力が劣るも のの、排尿分だけ固まるので経済的で処理が簡単である という利点を有している。さらに、ペーパーサンドは、 パルプにゼオライトやベントナイトを混合し、成形して 乾燥させたもので、紙の持つ吸水力や消臭力に加え、下 水に流すことができ、また燃えるゴミとして処理できる 30 という利点も有しており、中にはポリマー入りの固まる タイプのものもある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来のいずれの愛がん動物用排泄物処理砂にあって も、脱臭・消臭性、吸水・保水性、持ち運び・取り扱い 性、経済性の全てを満足するものはなかった。

【0004】すなわち、ゼオライト単体では、脱臭・消 臭性、吸水・保水性は良いものの、取り扱い性や経済性 良いものの、脱臭・消臭性や吸水・保水性を充分に満足 することはできなかった。また、ペーパーサンドでは、 **取り扱い性は良いものの、ゼオライトやベントナイトを** 単体で使用した場合ほど、脱臭・消臭性や吸水・保水性 等を満足することはできなかった。

【0005】本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてな されたもので、脱臭・消臭性、吸水・保水性、持ち運び ・取り扱い性、経済性の全てを満足する愛がん動物用排 泄物処理砂を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明にあっては、ゼオライト粒の表面をペントナ イトで被覆して愛がん動物用排泄物処理砂を構成した。 また、この愛がん動物用排泄物処理砂にメチレンブルー を含浸させても良い。本発明の愛がん動物用排泄物処理 砂を使用する場合は、ゼオライト粒の表面をベントナイ トで被覆した処理砂とそれにメチレンブルーを含浸させ た処理砂とを重量比で7:3に混合して使用すると良 い。また、ゼオライト粒には、抗菌性ゼオライト粒を使 10 用すると良い。

#### [0007]

【作用】上記構成の本発明の愛がん動物用排泄物処理砂 においては、常温で活性炭の約5倍の脱臭性能を持つゼ オライト粒を核としているので、脱臭性に優れ、そのゼ オライト粒の表面をベントナイトで被覆しているので、 排尿時にそのベントナイト部が膨潤してすぐに固まり、 臭いを閉じ込めて消臭でき、持ち運び・取り扱い性も良 好となる。また、本発明の愛がん動物用排泄物処理砂 は、多孔質セラミックなので、自重の約1.5倍の吸水 保水能力があり、処理砂の消費量も少なく経済的であ

【0008】ここで、ゼオライト中のナトリウムイオン を銀イオンで置換した銀置換ゼオライト等の抗菌性ゼオ ライトは、細菌、酵母、カビ等の各種微生物に対して抗 藤作用を有している。したがって、ゼオライト粒に抗菌 性のものを使用すれば、各種微生物の発生、増殖を抑制 することができ、特にメチレンブルーを含浸させた場合 は、抗菌効果がより一層助長される。

#### [0009]

【実施例1】本実施例の愛がん動物用排泄物処理砂は、 図1に示すようなもので、表面積が約600m<sup>2</sup>/g、 粒径 0.5~3.0 mmの抗菌性ゼオライト粒 1 の表面 には、膜厚0.5mmのペントナイト被膜2が形成され **ており、粒径1.5~4.0mm**に造粒加工されてい

【0010】本実施例の愛がん動物用排泄物処理砂は、 その比重が0.65~0.7であり、ベントナイトの 0.9~0.95に比して27%程度経量で、持ち運び が便利であった。また、この愛がん動物用排泄物処理砂 に劣り、ベントナイト単体では、取り扱い性、経済性は 40 500gを用いて、雄猫の飼育を行ったところ、1週間 が経過しても悪臭が漂うことなく、未だ吸水能力が残っ ていた。また、排尿箇所は固まっており、廃棄処理が簡 単であった。さらに、排尿箇所について微生物の有無を 確認したところ、その存在はほとんど見られなかった。 【0011】これに対し、ゼオライトを単独で用いて、 上記と同様の試験を行ったところ、5日で悪臭が発生し てしまい、もはや吸水能力もなく、使用後の取り扱いも 面倒であり、排尿箇所には多くの微生物の存在が確認さ れた。また、ベントナイトを単独で用いて、上記と同様 50 の試験を行ったところ、3日で悪臭が発生してしまい、

吸水能力も著しく低下しており、排尿箇所には多くの微 生物の存在が確認された。

## [0012]

【実施例2】本実施例では、前記実施例1の愛がん動物 用排泄物処理砂にメチレンブルーを含浸させた。

【0013】本実施例の愛がん動物用排泄物処理砂につ いても、上記と同様の試験を行ったところ、実施例1の ものと比較してやや吸水・保水性に劣るものの、実施例 1とほぼ同様の効果があり、特に微生物の存在は全く見 られなかった。これは、抗菌性ゼオライト粒とメチレン 10 トナイトで被覆する構成としたので、ゼオライトによる ブルーとの両者により、抗菌作用が向上したものと考え られる。

### [0014]

【実施例3】実施例1の処理砂と実施例2の処理砂とを 重量比で7:3の割合で混合した。本実施例の要がん動 物用排泄物処理砂についても、上記と同様の試験を行っ たところ、脱阜・消阜性、吸水・保水性、抗菌性、取り 扱い性、経済性の全てについて特に優れた結果が得られ た。すなわち、宇施例1の処理砂により愛がん動物用排 泄物処理砂として特に重要な優れた脱臭・消臭性、吸水 20 できる。 ・保水性が確保される一方で、実施例2の処理砂により 優れた抗菌性が確保されたためである。

#### [0.01.5]

【実施例4】ゼオライト粒に抗菌性のものを使用しない で、実施例1と同様にして愛がん動物用排泄物処理砂を 構成した。

【0016】本実施例の愛がん動物用排泄物処理砂につ

いても、上記と同様の試験を行ったところ、抗菌性はな かったものの、実施例1と同様の効果が得られた。

【0017】なお、本発明において、ゼオライト粒の粒 径やベントナイト被膜の膜厚等は、上記実施例に限定さ れるものではなく、飼育する愛がん動物の種類や雌雄に よって、最適となるように適宜変更してもよい。

#### [0018]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の愛がん動 物用排泄物処理砂によれば、ゼオライト粒の表面をベン 優れた脱臭・消臭性、吸水・保水性に加え、排尿時にそ のペントナイト部が影響してすぐに固まり、臭いを閉じ 込めて完全に消臭でき、持ち運びも便利で、またベント ナイトによる優れた取り扱い性、経済性も確保でき、脱 臭・消臭性、吸水・保水性、持ち運び・取り扱い性、経 済件の全てを満足することができる。また、ゼオライト 約に抗菌性ゼオライト約を用いれば、各種微生物の発 生、増殖を抑制することができ、特にメチレンブルーを 含得させた場合は、抗菌効果をより一層助長することが

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の愛がん動物用排泄物処理砂 を示す総断面図である。 【符号の説明】

- ゼオライト粒
- ベントナイト被膜



